



[info@floor4horses.be](mailto:info@floor4horses.be)

[info@decortout.be](mailto:info@decortout.be)

### FICHE TECHNIQUE GRANULE RUBBER VUM2 /3M<sup>2</sup> 10mm



#### Preparation:

1. Prétraitement du plancher avec le primer 1103.

Laisser sécher pendant 4-6 h.

2. Mélanger 5 kg de granulés et 1 kg de liant pendant min. 3 minutes
3. Aspirez toutes les poussières, Appliquez uniformément sur le sol en utilisant une latte adaptée pour atteindre l'épaisseur requise.
4. Compression à l'aide d'une truelle ou d'un outil approprié.
5. Continuer du point 2 jusqu'à ce que la zone soit terminée
6. Laisser sécher pendant min. 24 heures jusqu'à la fin. Une fiche d'installation détaillée est fournie avec chaque livraison.

#### Nettoyage:

Utilisez un tuyau d'arrosage ou machine haute pression à intervalles réguliers (3 mois recommandé). Mettez la pression sur une résistance moyenne seulement.

Matériau: Granulés de caoutchouc pré-traités / classeur<sup>2</sup>de polyuréthane

Les différences de couleur entre les kits peuvent se produire, en raison du caractère de recyclage du matériau. Nous recommandons de mélanger différents kits, en particulier pour les grandes surfaces.

**1 kit30,5kg:** granulés de caoutchouc pré traités de 25 kg, liant 5 kg, primer 0,5 kg

Le produit durci est à pores ouverts. (perméable)

#### Lieux d'utilisation et épaisseurs recommandées:

Transport de chevaux / allées de stalles 10 mm

Douches: 15 mm

Marcheur circulaire: 20 mm

Hickness (épaisseur finale)	10, 15 ou 20mm
Poids /	Kit 30,5 kg
1 kit pour caoutchouc pré traités de 25 kg, liant 5 kg, primer 0,5 kg	<b>3 m<sup>2</sup> en 10 mm</b> , 2 m <sup>2</sup> en 15 mm, 1,5 m <sup>2</sup> en 20 mm épaisseur
	Le produit durci est à pores ouverts.
Temps de travail	Installez les matériaux mélangés dans les 15 à 30 minutes.
Temps d stockage PU	Périmé si + de 6 mois

Temps de stockage granulés en caoutchouc.	Périmé si + de 36 mois
Standard Colour	Existe en Noir ou noir/gris mixé
Exigences Sous-couche liée,	par ex. Bois, métal, ciment, utilisez une double couche sur des surfaces absorbantes. Testez le matériau sur des surfaces problématiques.
Aluminium, zinc, plastique, résine,	Poncez pour créer une bonne adhérence et dégraisser fortement, ou Idéalement fixez solidement une planche de contre- plaqué , puis recouvrez-la de caoutchouc.
Surface en acier	Rubber VUM2 peut être utilisé sur de l'acier à condition que: Celui-ci soit parfaitement dégraissé, dépoli et sans peinture. Celui-ci ne doit pas bouger (les sols à rénover mal fixés). Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, fixez solidement une planche de contre- plaqué , puis recouvrez-la de caoutchouc.

**DECORTOUT SA**

Tél. 04 3375910 Fax. 04 3378720

R.C.LIEGE 172.548 Enregistrement : 092201 IBAN : BE33340022097446

TVA : BE-0440.174.617

CODE BIC : BBRUBEBB